



ARDION 51

ARDEX P 51

Amorsă în dispersie

Concentrat

Pentru pardoseli, pereți și tavane

Amorsă sigură, cu câmp larg de aplicare

Amorsă și produs pentru impermeabilizare

Previne apariția bulelor de aer în pardoseala finisată

Nu conține solvenți



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0)2754/7021-0
Fax: +43 (0)2754/2490
E-mail: export@ardex.at
Internet: www.ardex.at

ARDEX P 51

Amorsă în dispersie

Domeniul de utilizare:

Amorsă pentru impermeabilizare, grund, amorsă de aderență și pentru închiderea porilor.

Agent de întărire al suprafețelor prăfoase, de ex. șape absorbante anhidride. Amorsă pentru șapele din ciment înainte de finisare, reparare sau nivelare.

Amorsă de aderență pentru planșee din beton neted, șape din ciment compact și plăci din fibre de lemn înainte de finisare și reparații.

Amorsă de aderență aplicată pe suporturi netede și dense din șape anhidride, plăci tip "terrazzo", din gresie naturală, atunci când este folosit produsul de autonivelare ARDEX K 15.

Pentru închiderea porilor la beton și șape de ciment
- Previne dezvoltarea bulelor de aer în straturile ulterior aplicate

- Previne intrarea apei din straturile ulterior aplicate
Amorsă pentru substraturi pe bază de ipsos, anhidride și plăci aglomerate din lemn, înainte de aplicarea unor straturi subțiri de mortar.

Amorsă de aderență aplicată pe pereți din beton neted înainte de fixarea plăcilor din gips-carton.

Produs de protecție pentru stabilizarea straturilor suport cu tendință de prăfuire, înainte de aplicarea produselor destinate reparațiilor și finisajelor.

La aplicații interioare.

Caracteristici:

Produsul nu conține solvenți, pe bază de rășină sintetică albă în dispersie care după uscare este transparentă și inhibă penetrarea apei.

Aplicare:

Se folosesc recipiente curate.

ARDEX P 51 se utilizează:

nediluat, ca amorsă de aderență pe plăci aglomerate din lemn înainte de aplicarea dalelor;

diluat 1 : ½ cu apă, ca amorsă de aderență, pe plăci aglomerate din lemn de înaltă densitate, cu substraturi moi;

diluat 1 : 1 cu apă, pentru închiderea porilor betonului nefinisat la pardoseli și tavane;

diluat 1 : 3 cu apă, ca amorsă de aderență pe straturile suport absorbante.

Amorsa trebuie aplicată uniform și lăsată să se usuce până la realizarea unui film transparent, subțire, înainte a se trece la etapa următoare.

Consum specific:

Aproximativ 300 g de ARDEX P 51 pe m² ca amorsă de aderență pe plăci din lemn aglomerat.

Aproximativ 200 g diluat 1 : ½ cu apă, respectiv 300 g de ARDEX P 51 diluat, ca amorsă necesară pe m² pentru straturi suport dense și netede.

Aproximativ 150 g diluat 1:1 cu apă, respectiv 300 g

de ARDEX P 51 diluat, ca amorsă necesară pe m² pentru închiderea porilor betonului și șapelor din ciment.

Aproximativ 50 g diluat 1 : 3 cu apă, respectiv 200 g de ARDEX P 51, ca amorsă pe m² pentru fixarea suprafețelor cu tendință de prăfuire.

Amorsele pentru tratarea diferitelor suporturi în vederea unor finisări ulterioare, reparații sau nivelări cu produse ARDEX sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Strat suport	Amorsa	Diluarea ARDEX P 51 cu apă
Suporturi netede și compacte, cum ar fi pardoselile prefabricate din beton, în special șapele cu ciment compactate, plăcile fibrolemnoase, șapele cu anhidrit tratate termic, pavaje terrazzo (mozaic), gresie, acoperiri cu dale și plăci, suporturi vechi cu resturi de material de șpăcluit și de adeziv, în cazul utilizării materialelor de șpăcluit și de egalizare	ARDEX P 51 ARDEX P 82	1:½ -
Beton nefinisat la pardoseli și tavane	ARDEX P 51	1:1
Șape din ciment, poroase, cu absorbție mare, șape anhidride absorbante, înainte sau între straturi ulterioare de finisare și reparație.	ARDEX P 51	1:3
Pereți și tavane netede înainte de fixarea plăcilor din gips-carton	ARDEX P 51	1:3
Plăci de gips-carton pentru pereți, glet din ipsos, înainte de aplicarea produselor de finisare sau a unor straturi subțiri de mortare pe bază de ciment	ARDEX P 51	1:3
Plăci aglomerate din lemn înainte de montarea plăcilor cu ARDEX S 16 adeziv cu priză rapidă îmbunătățit cu ARDEX E 90	ARDEX P 51 ARDEX P 82	Nediluat -
Mastic asfaltic degradat la pardoseli vechi, acoperiri asfaltice, pardoseli magnezium oxycloride, acoperiri sintetice, pardoseli sintetice, lacuri, vopsele, metal, lemn, înainte de aplicarea de mortare subțiri și produse pentru reparații.	ARDEX P 82	-

De reținut:

În cazul aplicării pe suporturi vechi trebuie asigurat ca resturile de material de șpăcluit și adeziv să fie rezistente la apă, să aibă o capacitate portantă suficientă pentru solicitările ulterioare și să adere bine pe suport. Stratul de grund se lasă la uscat pe durata nopții.

Resturile de material de șpăcluit și adeziv care sunt solubile în apă (de ex. cu conținut de soluție bisulfidică reziduală), trebuie îndepărtate integral.

În cazul resturilor de adeziv pe bază de poliuretan, rășină epoxidică sau bitum se utilizează ARDEX P 82 ca material de îmbunătățire a aderenței.

Notă:

ARDEX P 82 este o amorsă din rășină sintetică, bicomponentă pe bază de rășini neoprenice

GISCODE:

D1

Ambalare:

Bidoane de 5 kg, 10 kg și 20 kg net

Bidoane de 1 kg net în pachete de câte 10

Depozitare:

Se poate depozita timp de aproximativ 12 luni în locuri uscate ferit de îngheț.

